

DATOVÝ LIST

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PRODUKTY

NOVATOP SWP, EASY BOARD

Povrchové úpravy jsou dostupné pouze **NA POPTÁVKU**. Nabízené varianty nátěrů závisí na typu dodavatele. Další možnosti na vyžádání.

TYP POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Vodou ředitelná lazura, UV stabilní

- Velice nízké hodnoty VOC (těkavých organických látek)
- Vysoce transparentní efekt, stabilizuje přirozený vzhled dřeva
- Odolnost proti barevným změnám vlivem UV záření
- Blíže informace viz technické listy výrobce

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100					
Nátěr	Strana pohledová /nepohledová Počet vrstev		Provedení	Použití	
				Interiér	Krytý exteriér
Základní	1/0	1/1	NA POPTÁVKU	ANO	NE
Finální	-	2/1	NA POPTÁVKU	ANO	NE
ODSTÍNY					
NATUR		ZUGSPITZ		MONT BLANC	
Přírodní		Bílá s menším podílem pigmentu		Bílá s větším podílem pigmentu	
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Základní nátěr		1 vrstva nanášená ručně válečkem, bez ochrany hran		Množství 120–150 g/ m²	
Finální nátěr Pohledová/Nepohledová		2 vrstvy nástřik s mezibroušením, bez ochrany hran / 1 vrstva nástřik		2x 80-90 g/ m²	
Technický list výrobce na: https://www.adler-lacke.com/					

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10					
Nátěr	Strana pohledová /nepohledová Počet vrstev		Provedení	Použití	
				Interiér	Krytý exteriér
Základní	1/0	1/1	NA POPTÁVKU	ANO	NE
Finální	-	2/1	NA POPTÁVKU	ANO	NE
ODSTÍNY					
NATUR		VENUS		POLARIS	
Přírodní		Bílá s menším podílem pigmentu		Bílá s větším podílem pigmentu	
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Základní nátěr		1 vrstva nanášená ručně válečkem, bez ochrany hran		Množství 70–90 g/ m²	
Finální nátěr Pohledová/Nepohledová		2 vrstvy nástřik s mezibroušením, bez ochrany hran / 1 vrstva nástřik		Množství 65–75 g/ m²	
Technický list výrobce na: https://www.sherwin-williams.com/					

DATOVÝ LIST

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KOCH & SCHULTE H420 LEONARDO® DESIGNER FINISH					
Nátěr	Strana pohledová /nepohledová Počet vrstev		Provedení	Použití	
				Interiér	Krytý exteriér
Základní	1/0	1/1	NA POPTÁVKU	ANO	ANO
ODSTÍNY					
Přírodní		Bílá s menším podílem pigmentu		Bílá s větším podílem pigmentu	
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Základní nátěr		1x vrstva, bez ochrany hrany		Množství 100–150 g/ m²	
Technický list výrobce na: https://www.kochundschulte.de/					

BLENDA NOVA					
Nátěr	Strana pohledová /nepohledová Počet vrstev		Provedení	Použití	
				Interiér	Krytý exteriér
Základní	1/0	–	NA POPTÁVKU	ANO	NE
ODSTÍNY					
Bílá s menším podílem pigmentu					
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Základní nátěr		1x vrstva, bez ochrany hrany		Množství 100 – 125 g/m²	
Technický list výrobce na: https://www.knuchel.swiss/					

REMMERS INDULINE LW-716					
Nátěr	Strana pohledová /nepohledová Počet vrstev		Provedení	Použití	
				Interiér	Krytý exteriér
Základní	–	1/1	NA POPTÁVKU	NE	ANO
ODSTÍNY					
Pohledová strana – bílá / nepohledová strana – transparent					
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Základní nátěr		1x vrstva, bez ochrany hrany		Množství 100 g/ m²	
Technický list výrobce na: https://www.remmers.com/					

DATOVÝ LIST

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VZORNÍK

Odstíny lazur

Barevné vyobrazení slouží pouze jako orientační a může se vlivem tisku lišit od originálu.
Odstíny lazur jiných výrobců a další barevné varianty jsou k dispozici pouze na individuální poptávky.

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100



Natur



Zugspitz



MontBlanc

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10



Natur



Venus



Polaris

DATOVÝ LIST

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PRODUKTY

NOVATOP ACOUSTIC

Povrchové úpravy jsou dostupné pouze **NA POPTÁVKU**. Nabízené varianty nátěrů závisí na typu dodavatele. Další možnosti na vyžádání.

Upozornění: Akustické panely s povrchovou úpravou dodáváme od 300 m².

TYP POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Vodou ředitelná lazura, UV stabilní

- Velice nízké hodnoty VOC (těkavých organických látek)
- Vysoce transparentní efekt, stabilizuje přirozený vzhled dřeva
- Odolnost proti barevným změnám vlivem UV záření
- Bližší informace viz technické listy výrobce

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100				
Nátěr	Počet vrstev	Provedení	Použití	
			Interiér	Krytý exteriér
Základní	1	NA POPTÁVKU	ANO	NE
Finální	2	NA POPTÁVKU	ANO	NE
ODSTÍNY				
NATUR		ZUGSPITZ	MONT BLANC	
Přírodní		Bílá s menším podílem pigmentu	Bílá s větším podílem pigmentu	
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Základní nátěr		1 vrstva nanášená ručně válečkem, bez ochrany hran	Množství 120–150 g/ m²	
Finální nátěr Pohledová/Nepohledová		2 vrstvy nástřik s mezibroušením, bez ochrany hran	2x 80-90 g/ m²	
Technický list výrobce na: https://www.adler-lacke.com/				

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10				
Nátěr	Počet vrstev	Provedení	Použití	
			Interiér	Krytý exteriér
Základní	1	NA POPTÁVKU	ANO	NE
Finální	2	NA POPTÁVKU	ANO	NE
ODSTÍNY				
NATUR		VENUS	POLARIS	
Přírodní		Bílá s menším podílem pigmentu	Bílá s větším podílem pigmentu	
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Základní nátěr		1 vrstva nanášená ručně válečkem, bez ochrany hran	Množství 70–90 g/ m²	
Finální nátěr Pohledová/Nepohledová		2 vrstvy nástřik s mezibroušením, bez ochrany hran	Množství 65–75 g/ m²	
Technický list výrobce na: https://www.sherwin-williams.com/				

DATOVÝ LIST

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VZORNÍK

Odstíny lazur

Barevné vyobrazení slouží pouze jako orientační a může se vlivem tisku lišit od originálu.
Odstíny lazur jiných výrobců a další barevné varianty jsou k dispozici pouze na individuální poptávky.

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100



Natur



Zugspitz



MontBlanc

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10



Natur



Venus



Polaris